

UZIN Universalfixierung

Дисперсионный фиксатор, смываемый водой, для ПВХ, ХВ и текстильных покрытий

Применение:

Не содержащая растворителя дисперсия для ПВХ, ХВ и текстильных покрытий для укладки в жилых помещениях. Пригодна на ровных, впитывающих и невпитывающих основаниях, например на прошпаклеванных основаниях или на старых несущих покрытиях, таких как ПВХ, линолеум, паркет, каменные полы и т.д. Наносится легко, как валиком, так и шпателем. Надежно фиксирует покрытие по всей поверхности. Растворяется водой для последующего удаления покрытия, щадит основание. Только для внутренних работ. Соответствует GefStoffV/TRGS 610. GISCODE D1.

Преимущества/

свойства материала:

UZIN-Universalfixierung – готовая к применению, дисперсионная связующая дисперсия без растворителя или воспламеняющихся веществ по GefStoffV, приложение 1, страницы 2.1.4. При переработке не превышает пограничных порогов или значений МАК, поэтому не требуются особые меры безопасности и измерения по требованиям GefStoffV.

Типичные особенности:

- без растворителя
- не воспламеняется
- с нейтральным запахом
- легок в работе
- фиксирует по всей поверхности
- препятствует образованию вмятин и волн
- препятствует сдвиганию покрытия
- повышает потребительскую ценность покрытия
- бережет основание и несущее покрытие
- легко удаляется с помощью воды

Технические данные:

Упаковка:	пластмассовое ведро	
Расфасовка:	3 кг, 12 кг	
Гарант. срок хранения:	ок. 12 мес/ боится мороза	
Цвет:	кремово-белый	
Удельный вес:	1,24 кг/л	
Температура обработки:	ок. 15 °C на полу	
Расход:	губчатый валик	- 100 – 200 г/м ²
	зубч.шпатель A4/A3	- 250 – 300 г/м ²
Время подсыхания:	на впитыв. осн.	- 10 – 20 мин.
	на невпитыв. осн.	- 20 – 60 мин.
Время укладки:	на впитыв. осн.	- 20 – 30 мин.
	на невпитыв. осн.	- 40 – 60 мин.
Готовность для нагрузки:	спустя ок. 24 часа	
Конечная прочность:	спустя 2 – 3 дня	
Нагрузка стульями на роликах:	подходит (ролики по ДИН 68131)	
Полы с обогревом:	подходит	
Стойкость к чистке:	чистка шампунем (RAL 991A2) – подходит	

Технические данные – при 20 °C и нормальных условиях

При работе с данными продуктами UZIN принимать во внимание: ДИН 18365 «Работы с напольными покрытиями»/ инструкцию ZDB «Эластичные напольные покрытия, текстильные покрытия и паркет на обогреваемых конструкциях пола»/ инструкцию FV клеевой промышленности «Оценка и подготовка основания – приклеивание эластичных и текстильных напольных покрытий».

Сфера применения:

Плавающая укладка влияет на функциональную надежность напольного покрытия. приводит к волнам, вспучиваниям и подвижкам, на полах с подогревом препятствует тепловым потокам, увеличивает износ и делает покрытие непривлекательным спустя короткое время.

UZIN-Universalfixierung фиксирует по всей поверхности ПВХ и ХВ покрытия, а также ровно лежащиеся текстильные покрытия с каучуковой, вспененной или текстильной подложкой на ровных, впитывающих и невпитывающих основаниях, например на прошпаклеванных основаниях или на старых несущих покрытиях, таких как ПВХ, линолеум, вскрытый лаком паркет, террасцо, натуральный и искусственный камень и т.д. UZIN-Universalfixierung одинаково подходит как для укладки в новых зданиях, так и для ремонта. Фиксатор предлагает верную альтернативу плавающей укладке напольных покрытий в частных жилых домах и в помещениях, сдаваемых в наем.

Важное указание: на несущих покрытиях, выступающих в качестве основания, после удаления зафиксированного покрытия, не исключаются изменения во внешнем виде поверхности. Возможно применение фиксатора на деревянных основаниях и ДСП; последующее смывание фиксатора может однако привести к проблемам вследствие проникновения влаги

Подготовка основания:

Основание должно быть чистым, длительно сухим, ровным, без трещин, прочным на разрыв и сжатие. Старые покрытия должны прочно лежать и быть свободными от чистящих и разделяющих веществ. Неровные основания прошпаклевать цементными шпаклевочными массами UZIN.

Переработка:

Покрытие нарезать, уложить в комнате и подогнать по швам. Половину покрытия завернуть назад. Фиксатор равномерно нанести на основание пористым валиком. На гладких старых покрытиях использовать мелкопористый валик, на прошпаклеванных основаниях - крупнопористый валик, в углах и возле стен – маленькие валики или кисть. При грубой или структурированной подложке возможно применение зубчатого шпателя А4 или А3. На впитывающих основаниях дать подсохнуть в течение 10-20 минут. при укладке плотных покрытий на невпитывающие основания дать подсохнуть до тех пор, пока фиксатор не станет прозрачным, но все еще хорошо клеит (проба пальцем). покрытие уложить и неоднократно хорошо протереть. Затем завернуть вторую половину покрытия и повторить процедуры. На ПВХ покрытиях швы заваривать спустя ок. 24 часа. Для удаления клеевых загрязнений и для очистки инструментов использовать воду.

Чистка покрытия:

Уложенные с помощью универсального фиксатора текстильные покрытия могут подвергаться уборке с применением шампуня или сухой уборке в соответствии с RAL 991A2. Необходимо избегать длительного проникновения воды, в противном случае излишки воды убрать (пылесосом) и промокшие места нагрузить до высыхания. Не рекомендуется уборка с помощью чистящих аэрозолей. Эластичные покрытия можно убирать обычными способами. необходимо избегать проникновения влаги в швы и по краям.

Удаление покрытия:

Для удаления покрытия необходимо отделить покрытие по краям и медленно тянуть в направлении центра помещения. Иногда при расслаивающейся вспененной подложке ее остатки могут остаться на основании. Остатки фиксатора и покрытия намочить теплой водой, содержащей моющее средство на 20-30 минут, и затем соскрести гладким шпателем / скребком. Затем еще раз начисто протереть мокрой тряпкой, щеткой и дать высохнуть.

Хранение:

Срок хранения в среднем – 12 месяцев. Упаковки хранить плотно закрытыми в прохладном месте. **Беречь от мороза.**

Эти данные основаны на наших тщательных исследованиях и опыте. Различные условия на строительных объектах и способы обработки влияют на укладочные работы. Их успех зависит от вашего профессионализма, практического опыта, а также от тщательного соблюдения инструкций по эксплуатации. Пожалуйста, выполняйте указания, содержащиеся в информации производителей напольных покрытий. С появлением данной информации о продукте все предыдущие указания теряют силу.