



Клеящий слой

# UZIN Multilift

Очень бедный на эмиссию, водоотталкивающий клеящий слой для текстильных покрытий с флизелиновой подложкой

**UZIN-Эколайн®:** Прошедшие тестирование в системе, согласованные материалы для укладки, с нейтральным запахом – для чистого воздуха в помещении (см. «Охрана труда и окружающей среды»).

## Применение:

Клеящий слой для укладки текстильных покрытий с флизелиновой подложкой внутри помещений.

Пригоден :

- для всех текстильных покрытий с флизелиновой подложкой
- на ровных, гладких, прошпаклеванных основаниях, а также непосредственно на нечувствительных к влаге несущих покрытиях, таких как на ПВХ, линолеуме, терраццо, камне, вскрытом лаком паркете и т.д..

Идеален для всех зон, где будет требоваться легкая и чистая смена текстильных покрытий, например при ремонте квартир, сдаваемых в наем, на выставках и т.д., как альтернатива плавающей укладке.

Подходит для полов с водным подогревом, а также для нагрузки стульев на роликах по DIN 68 131, а также для влажной уборки шампунем по RAL 991 A II .

## Преимущества/ Свойства материала:

Готовый к применению, жидкотекучий материал на дисперсионной основе. UZIN-Multilift образует после высыхания длительно клеящую, смываемую водой пленку.

**Состав:** сополимер полиакрилата, пленкообразующее, пеногасители и консерванты, вода.

- очень хорошо наносится валиком
- очень экономичный
- быстро высыхает
- не требует грунтовок
- GISCODE D 1 / без растворителя
- EMICODE EC 1/ очень беден на эмиссию

## Технические данные:

Вид упаковки:	Пластмассовая канистра
Расфасовка:	3 кг, 10 кг
Гарант. срок хранения:	ок. 12 месяцев
Цвет:	белый/прозрачный по высыхании
Плотность:	1,04 кг/л
Температура обработки:	ок 15 <sup>0</sup> С на полу
Расход:	50-150 г/м <sup>2</sup>
Время подсыхания:	ок.30 мин.*
Время укладки:	несколько часов
Готовность к нагрузке:	немедленно

\* при 20<sup>0</sup>С и нормальных условиях

## Подготовка основания:

Основание должно быть прочным, ровным, без трещин, сухим, чистым и свободным от веществ, ухудшающих схватывание. Основание проверить на соответствие действующим нормам и правилам и при отступлении сообщить об отклонениях.

Несущие покрытия должны прочно держаться, и должны быть очищены от жировых загрязнений, глянца, остатков моющих средств очистителем UZIN-RG 194.

Основание тщательно очистить пылесосом, шероховатые и неровные основания прогрунтовать и прошпаклевать. Выбрать соответствующую грунтовку и нивелирующую массу фирмы UZIN.

### Примеры грунтовок(G) и нивелирующих масс(S):

Цементные стяжки: (G) UZIN-PE 60 Ökoline/ (S) UZIN-NC 150 Ökoline

Кальциево-сульфатные стяжки: (G) UZIN-PE 240/ (S) UZIN-NC 110

Старые основания с остатками клея: (G) UZIN-PE 260/ (S) UZIN-NC 150 Ökoline

Грунтовочным и нивелирующим слоям дать основательно высохнуть. Соблюдать инструкции по использованию применяемых материалов.

## Переработка:

1. Материал довести до комнатной температуры, канистру хорошо потрясти, и затем вылить содержимое в чистое овальное ведро.
2. Равномерным тонким слоем нанести UZIN-Multilift с помощью мелкопористого валика на основание. Избегать образования луж. Использовать съемную сетку.
3. Клеевой пленке дать высохнуть до прозрачного цвета, затем уложить покрытие и притереть по всей поверхности.
4. После непродолжительного времени еще раз основательно притереть или провальцевать, особенно в начале рулонов и на стыках.
5. Загрязнения смываются теплой водой.

## Расход:

Расход зависит от ровности и впитываемости основания:

50 - 150 г/м<sup>2</sup>

## Важные указания:

- Материалы хранить в заводской упаковке в умеренно прохладном месте ок. 12 месяцев. Беречь от мороза. Начатые банки плотно закрыть и содержимое быстро использовать.
- Оптимальная температура переработки 18-25<sup>0</sup>С, температура пола – выше 15<sup>0</sup>С, относительная влажность воздуха ниже 75%. Низкие температуры и высокая влажность воздуха удлинняют, а высокие температуры и низкая влажность сокращают время высыхания.
- Клеящий слой UZIN-Multilift должен быть основательно подсохшим, покрытие можно укладывать только на высохшую, прозрачную пленку.
- При смене покрытия – отделить покрытие от основания по углам и медленно тянуть к центру .
- У UZIN-Multilift хорошее сцепление с основанием. После снятия текстильное покрытие можно слегка почистить водой с добавлением моющего средства. Изменения поверхности или ее цвета полностью не скрываются.
- Рекомендуется учитывать нормы и правила: DIN 18365 «Работы с напольными покрытиями»/ Информацию центрального союза немецких строителей (ZDB) «Эластичные напольные покрытия, текстильные напольные покрытия и паркет на напольных конструкциях с подогревом»/.

## Охрана труда и окружающей среды:

GISCODE D1 – без растворителя по TGRS 610. Не воспламеняется. При применении желательна проветривать помещение и использовать защитный крем для кожи.

EMICODE EC 1 – «очень бедный на эмиссию». По состоянию науки на сегодняшний день не замечено никаких эмиссий формальдегида, вредных веществ и других летучих органических веществ (VOC). После высыхания – с нейтральным запахом, а также экологически и физиологически безвреден.

Основная предпосылка для хорошего воздуха в помещении после проведения работ по укладке напольных покрытий - тщательно просушенные основания, грунтовки и нивелирующие массы.

## Устранение отходов:

Остатки продукта по возможности собрать и использовать. Не выливать в канализацию, в водоемы и на землю. Выскобленные емкости без остатков продукта подлежат переработке/ Емкости с жидким содержимым являются особым мусором, с затвердевшим содержимым – строительным мусором. Собранные жидкие остатки продукта являются особым мусором.

Эти данные основаны на наших тщательных исследованиях и опыте. Различные условия на строительных объектах и способы обработки влияют на укладочные работы. Их успех зависит от вашего профессионализма, практического опыта, а также от тщательного соблюдения инструкций по эксплуатации.

Пожалуйста, выполняйте указания, содержащиеся в информации производителей напольных покрытий. С появлением данной информации о продукте все предыдущие указания теряют силу.